

# BRAVO-PIOPPO

REVISION 00 MARSCH 2023

## BESCHREIBUNG

Die BRAVO-Serie ist für spezifische Anwendungen und fortgeschrittene Bearbeitungen bestimmt. BRAVO ist eine Reihe von Sperrholzplatten mit hochwertigen Pappelfurniere. BRAVO-PIOPPO ist ein widerstandsfähiges und vielseitiges Produkt dank einer konstruktiven Kombination, die abwechselnd Pappel mit Eukalyptusfurniere aus europäischen Ursprungs verwendet. Die BRAVO-PIOPPO-Platte ist eine verstärkte Platte, die besonders widerstandsfähig und stabil mit einer Pappeloberfläche ist, die für dekorative Anwendungen geeignet ist. Auf Wunsch kann BRAVO-PIOPPO nach FSC® (License Code FSC-C019345)

## VERWENDUNGEN



AUTOMOTIVE



SCHIFFSBAU

MÖBELINDUSTRIE  
UND DESIGNBAU UND  
ARCHITEKTUR

HEIMWERKERBEDARF



PARKETT



VERPACKUNGSINDUSTRIE

## ZERTIFIKATIONEN



AUF ANFRAGE

## VERLEIMUNG



## FORMALDEHYDS-EMISSION



AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

## ABMESSUNGEN

|                  | Norm | Maßeinheit | Wert                      |    |    |    |    |
|------------------|------|------------|---------------------------|----|----|----|----|
| Standard Formate |      | mm         | 2500 x 1220 – 3050 x 1300 |    |    |    |    |
| Stärke           |      | mm         | 12                        | 15 | 18 | 25 | 40 |
| Lagen            |      | nr.        | 9                         | 9  | 11 | 15 | 21 |

## EIGENSCHAFTEN

|                                             | Norm     | Maßeinheit        | Wert                                                                  |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dichte                                      | EN 323   | Kg/m <sup>3</sup> | 500 ± 5%                                                              |
| Biegefestigkeit<br>Längslaufend/Querlaufend | EN 310   | N/mm <sup>2</sup> | Längs ≥40 / Quer ≥30                                                  |
| Elastizitätsmodul                           | EN 310   | N/mm <sup>2</sup> | Längs ≥5000 / Quer ≥3500                                              |
| Wärmeleitfähigkeit                          | EN 10456 | W/m K             | 0,12                                                                  |
| Restfeuchte                                 | EN 322   | %                 | 8 ÷ 12                                                                |
| <b>Brandverhaltensklassen</b>               |          |                   |                                                                       |
| Standard                                    | EN 13986 |                   | D-s2,d0 – Dfl-s1<br>(Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m <sup>3</sup> ) |
| <b>Abmessungstoleranzen</b>                 |          |                   |                                                                       |
| Stärke                                      | EN 315   | mm                | + (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)                                    |
| Länge/Breite                                | EN 315   | mm                | ± 3,5                                                                 |
| Rechtwinklichkeit der Ränder                | EN 315   | mm/m              | 1                                                                     |

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Das spezifische Volum sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.



**PANGUANETA**  
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.  
46018 Sabbioneta (MN) Italia  
sales@panguaneta.com - [www.panguaneta.com](http://www.panguaneta.com)