FICHE TECHNIQUE

PIOPPO-SUPERIOR

MISE A JOUR 01 FÉVRIER 2021

DESCRIPTION

Panneau contreplaqué constitué exclusivement de placages déroulés en peuplier. Les faces extérieures présentent normalement la fibre du bois longitudinale. Sur demande, il est possible de produire un panneau avec fibre transversale ou bien unidirectionnelle. PIOPPO-SUPERIOR est un produit très versatile et idéal pour le revêtement avec matériaux décoratifs. La gamme Superior est dédiée aux utilisations spécifiques et aux traitements les plus avancés. Elle se compose de produits sélectionnés avec soins, avec un maximum de caractéristiques et un contrôle total de la qualité. Sur demande PIOPPO-SUPERIOR peut être fourni certifié selon la norme forestière FSC® (license Code FSC-C019345) et PEFC.

UTILISATION

AUTOMOBILE · NAUTISME · DÉCORATION ET DESIGN · ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION · BRICOLAGE · PARQUET · EMBALLAGE

CERTIFICATIONS

CE · CE 2+ SUR DEMANDE · FIRE B-s1,d0 SUR DEMANDE · FIRE SEA SUR DEMANDE · FIRE RAIL SUR DEMANDE

COLLAGE

CLASS 1 · CLASS 2 · CLASS 3

DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE

E1 · E05 SUR DEMANDE · CARB 2 SUR DEMANDE · NAF SUR DEMANDE

DIMENSIONS

	Norme	Unité	Valeur				
Dimensions standards		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 3050 x 1300				
Epaisseur panneau	EN 315	mm	**12**	**15**	**18**	**25**	**40**
Plis		nr.	7	7	9	11	17

CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique	EN 323	Kg/m^3	400 ± 10%
Résistance à la flexion Longitudinal/Transversal	EN 310	N/mm^2	de ≥40 / ≥10 pour épaisseur 3 mm à ≥25 / ≥30 pour épaisseur 40 mm
Module d' elasticité	EN 310	N/mm^2	≥3000 (moyenne L/T)
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,12
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12
Classe réaction au feu			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (pour épaisseurs ≥9 mm et pour masse volumique ≥400 kg/m^3)
Sur demande	EN 13501-1		Euroclasse B-s1,d0 (pour épaisseurs de 5 à 40 mm)
	IMO MSC.307 (88)		Conforme MED/3.18a
	EN 45545-2		Conforme
Tolérance dimensionelle			
Epaisseur	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Longeur/Largeur	EN 315	mm	± 3,5
Équarrisage	EN 315	mm/m	1

Aucun test n'a été soumis à des conditions préliminaires. Les valeurs spécifiées sont valeurs moyennes indicatifs pour une production normale. Il est de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits Panguaneta sont aptes à des applications et de s'assurer que les lieux et les modalités d'utilisation sont conformes aux normes en vigueur.

Texte originale disponible, édité en italien par PANGUANETA, sous toutes réserves.
CONDIZIONI DI VENDITA http://www.panguanetaplywood.com/it/compensato/condizioni-di-vendita

PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com