

# TUTTO-PIOPPO

MISE A JOUR 01 FÉVRIER 2021

## DESCRIPTION

Panneau contreplaqué constitué exclusivement de placage déroulé de peuplier. Les faces extérieures présentent habituellement la fibre du bois dans le sens longitudinal. Sur demande, il est possible de produire un panneau avec fibre transversale ou bien unidirectionnelle. TUTTO-PIOPPO est idéal pour tous secteurs d'application qui lui permettent d'exalter ses caractéristiques de légèreté, stabilité et facilité de coup et de travail. Sur demande TUTTO-PIOPPO peut être fourni certifié selon la norme forestière FSC® (license Code FSC-C019345) et PEFC.

## UTILISATION



AUTOMOBILE



NAUTISME

DÉCORATION  
ET DESIGNARCHITECTURE  
ET CONSTRUCTION

BRICOLAGE



PARQUET



EMBALLAGE

## CERTIFICATIONS



SUR DEMANDE



SUR DEMANDE

FIRE B-s1,d0  
SUR DEMANDEFIRE SEA  
SUR DEMANDEFIRE RAIL  
SUR DEMANDE

## COLLAGE



## DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE



SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

## DIMENSIONS

	Norme	Unité	Valeur										
Dimensions standards		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 2520 x 1720 – 2520 x 1870 3050 x 1300 – 3100 x 1530 – 3120 x 1870 – 3120 x 2120										
Épaisseur panneau	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	25	40
Plis		nr.	3	3	3	5	5	5	7	7	9	11	17

## CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	400 ± 10%
Résistance à la flexion Longitudinal/Transversal	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	de ≥40 / ≥10 pour épaisseur 3 mm à ≥25 / ≥30 pour épaisseur 40 mm
Module d'élasticité	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	≥3000 (moyenne L/T)
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,12
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12
<b>Classe réaction au feu</b>			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (pour épaisseurs ≥9 mm et pour masse volumique ≥400 kg/m <sup>3</sup> )
Sur demande	EN 13501-1		Euroclasse B-s1,d0 (pour épaisseurs de 5 à 40 mm)
	IMO MSC.307 (88)		Conforme MED/3.18a
	EN 45545-2		Conforme
<b>Tolérance dimensionnelle</b>			
Épaisseur	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Longueur/Largeur	EN 315	mm	± 3,5
Équarrissage	EN 315	mm/m	1

Aucun test n'a été soumis à des conditions préliminaires. Les valeurs spécifiées sont valeurs moyennes indicatifs pour une production normale. Il est de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits Panguaneta sont aptes à des applications et de s'assurer que les lieux et les modalités d'utilisation sont conformes aux normes en vigueur.

